

PLAZADUR wassergebundene Wegedecke

Einsatzbereiche nach FLL

- Empfehlungen für wassergebundene Wege
- versiegelungsfreier Belag für Wege, Promenaden, Garten- und Parkanlagen
- wasserdurchlässiger Decke für sporadisch befahrene Zonen und Parkflächen
- Baumscheibenausbildungen

Produktbeschreibung

- Basiskomponenten: 100 % gebrochener Naturstein und Zusatzstoffe;
- homogene, entmischungssichere Werksmischung
- strukturstabiler Mineralstoff (hohes Wasserhalte- und -durchlassvermögen)

Gütemerkmale*

- Korngrößen: 0/5; 0/8 mm (Sonderkörn. 0/11 und 0/16 mm)
- Oberflächenscherfestigkeit: 60 KN/m²
- Verschleißbeständigkeit: max. 5 % nach DIN 18035/5
- Wasserdurchlässigkeit: 2 x 10⁻⁶ m/s
- Frostbeständigkeit: F4
- Korngrößenverteilung: max. 15 M-% < 0,063 mm
max. 25 M-% < 0,2 mm
- Qualitätssicherung durch Eigen- und Fremdüberwachung

Empfohlene Einsatzmenge: ca. 80 kg/m² bei min. 4 cm Schichtstärke

Empfohlene Zusatzstoffe

- **TEGSTAB** natürliches Bindemittel: Zugabemenge 6 kg/to Werksmischung
- Abspaltung Körnung 2/5 oder 2/8 mm: Schichtstärke 1 cm
- **BERGOLIT** dynamische Schicht: Körnung 0/16 mm

*) Durchschnittswerte aus der lfd. Produktion. Einzelwerte können hiervon abweichen